



## MINIO SINTÉTICO TITANLUX

Interior - Exterior.

Código artículo: 062

**TITAN**  
**Decoración**

### Descripción

Imprimación sintética antioxidante de secado rápido y libre de plomo. Gran adherencia, dureza y resistencia a la intemperie.

### Campos de aplicación

Protección antioxidante del hierro en: muebles, maquinaria, electrodomésticos, cajas eléctricas, etc.

### Datos técnicos

**Naturaleza:** Alquídica modificada

**Acabado:** Satinado

**Color:** Naranja y Gris

**Densidad:** 1,35 - 1,40 Kg/l

**Rendimiento:** 10 - 14 m<sup>2</sup>/l (por capa)

**Secado a 23°C 60 % HR:** 1 - 2 horas

**Repintado a 23°C 60% HR:** 8 horas

**Métodos de Aplicación:** Brocha

**Limpieza de utensilios:** Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás TITAN

**Condiciones de aplicación, HR<80%:** +10 °C - +30 °C

**Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada:** 40 °C

**Volumen Sólidos:** 52,8 - 59 % (según color)

**COV:** 2004/42IIA (i) (600/500) Max. COVs 370 g/l

**Presentación:** 4 l, 750 ml, 375 ml y 125 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### Modo de empleo

**Recomendaciones generales:** Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, desengrasadas y desoxidadas.

Para acabados con disolventes energicos, como nitrocelulosa, vinílicos, acrílicos y epoxis se precisa una aplicación intermedia de **Aparejo Sintético TITAN**.

**Superficies no preparadas:** Aplicar directamente 2 capas de **Minio Sintético Titanlux**.

**Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado:** Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 05/2014

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# INDUSTRIAS TITAN, S.A.

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23  
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494  
[www.titanlux.es](http://www.titanlux.es)

